



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1. Az új edényt mosogatószeres vízzel alaposan megtisztítjuk, kiöblítjük.
2. A megszáritott felületet zsírral, olajjal kívül-belül vékonyan bekenjük és az edényt magas hőmérsékletre hevítjük.
3. A hevítés során a polimerizálódó zsírok az edény felületén védőréteget képeznek, és így megátolják a rozsdásodást és a leragadást.
4. Az edény használata után, a mosogatásnál kíméletesen járjunk el, hogy a kialakult védőréteg ne sérüljön meg, különben a kezelést újra el kell végezni.

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Céjegyészszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-2-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHB